



Den Braven

Технический паспорт

Zwaluw PU-Constructiontix Super

Полиуретановый бесцветный клей супер-быстрой фиксации



Описание

Zwaluw PU-Constructiontix Super пастообразный полиуретановый клей прозрачный для быстрой фиксации по-вертикали. Клей отверждается влагой из воздуха или влагой на основании со склеиваемой поверхностью и образует надежное, водостойкое соединение. Клей отлично заполняет пустоты, щели, благодаря небольшому вспениванию, которое зависит от количества влаги на основании.

Преимущества

- быстрая полимеризация (15-30 минут), хорошо заполняет пустоты и трещины
- водостойкий клей (D4)
- высокая прочность на растяжение
- подходит для склеивания дерева, металла, бетона, пластика и изоляционных материалов

Область применения

Клей Zwaluw PU-Constructiontix Super был разработан для склеивания древесины, металла, камня, бетона, пластика и изоляционных материалов, таких как ППУ, пенополиуретан PS, каменная вата и стекловата. Подходит для наружных зубчатых соединений.

Указания по применению

Нанесите клей из картриджа по одной стороне. Соедините склеиваемые материалы между собой. Избегайте смещения. Применение клея на панелях: наносите клей Zwaluw PU-Constructiontix Super по капле диаметром 6 мм на расстоянии 5 см от края и примерно на расстоянии 20-40 см друг от друга. Плотно прижмите панель к стене и фиксируйте в течение 15-30 минут.

Вагонка, плинтус и другие применения: Наносите клей равномерно точно или полосками на расстоянии 20 см друг от друга. Приклеивайте материал слегка в движении и прикладывайте равномерное давление. В конце крепко сожмите материалы. Время фиксации 15-30 минут. Из-за большого разнообразия материалов поверхностей рекомендуем проводить испытания. Пенообразование клея в результате недостаточного давления или плохой установки приводит к снижению его конечной прочности.

Техническая информация

Температура применения		+5°C до +40°C
Основа		полиуретан
Плотность	ISO 1183-1	1,12 гр/мл
Морозостойкость при транспортировке		до -15°C
Жизнеспособность	@ +23°C/50% RH	5 минут
Прочность на разрыв	ISO 4587	± 12 N/мм2
Пленкообразование	@ +23°C/50% RH	± 7 минут
Рабочая температура		-30°C до +80°C

Типичные значения

Ограничения

- Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягких пластиков, неопрена и битумных оснований
- под воздействием УФ возможно пожелтение клея

Подготовка основания

Температура нанесения (относится к окружающей среде и основаниям): от +5°C до +40°C. Все основания должны быть твердыми, чистыми, сухими и обезжиренными. Удалите с поверхности всю пыль. Перед нанесением всегда проверяйте адгезию. Для правильного отверждения одна из подложек должна быть пористой.

Очистка

Неполимеризовавшиеся материалы и инструменты можно очистить с помощью очистителя Zwaluw. Отвержденный материал можно удалить только механическим способом. Руки можно очистить с помощью салфеток.



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru





Den Braven

Технический паспорт

Zwaluw PU-Constructiontix Super

Полиуретановый бесцветный клей супер-инструмент фиксации

Цвет

- желтый / бежевый

Упаковка

- картридж

Срок годности

При хранении в сухом прохладном месте, в неоткрытой оригинальной упаковке, при температуре от +5°C до +25°C. Срок годности составляет до 12 месяцев с даты изготовления.

Сертификаты

	A+ (Eurofins ISO 16000) SKH EN 204 D4 WATT 91 КОМО 32985
--	--

Безопасность

Перед началом работы необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта, который доступен по запросу.

Гарантия

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной.

Защитительная оговорка

Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на наших знаниях и опыте.

Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного документа и датой приобретения продукта.

Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки. Перед нанесением продукта пользователь должен:

- ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и/или в других наших документах, связанных с продуктами и описанием

• осуществлять любые необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения. Особенности применения, условия хранения и транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности. Поэтому претензии по данному Техническому паспорту не могут быть приняты. Информация в настоящем техническом паспорте дается для сведения и не является исчерпывающей.



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г. Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru

