

TRICOL PRIMER 2K PU

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ-ПРАЙМЕР

Применяется для грунтования на сухих основаниях бетона, штукатурки, цементной стяжки, кирпича, старых битумных покрытий и других, в том числе, пористых материалов. Обеспечивает обеспыливание поверхности и увеличивает прочность. Улучшает сцепления с полиуретановой мастикой HYDROLASTA к основанию.

- Обеспечивает очень высокое сцепление с большинством строительных материалов
- Не содержит растворителей
- Обладает высокой проникающей способностью
- Короткое время высыхания
- Возможность нанесения внутри помещений с умеренной вентиляцией



Технические характеристики

Показатель	Компонент А	Компонент В
Внешний вид	Жидкость с бежевым оттенком	Жидкость с коричневым оттенком
Сухой остаток: %	100	100
Плотность, г/мм ³	1,0	1,2
Вязкость мПа*с	3500	220
Соотношение по весу	100	60
Жизнеспособность, мин	25-35	
Время до наступления технологической прочности, час	4-6	

Подготовка основания:

Цементные основания должны быть ровными, без выбоин, очищенной от цементного молочка, грязи, масел, способными выдерживать нагрузку (прочность не менее М200). Остаточная влажность бетона не более 5%. Рабочая температура основания от -5 до +50 °С. Неподвижные усадочные и прочие трещины и выбоины основания должны быть расшиты и, после предварительного грунтования, обработаны соответствующими ремонтными составами. В качестве ремонтного состава неровностей основания может использоваться смесь TRICOL PRIMER 2K PU с сухим кварцевым песком. Поверхность цементных оснований должна быть сухой (допустимая влажность не более 15%). Металлические поверхности должны быть очищены от осыпающейся ржавчины и обезжирены. Рулонные кровли должны быть очищены от пыли, отслаиваемые куски и пузыри удалены. Деревянные основания должны быть обеспылены.

Срок годности: 12 месяцев при температуре от +5 до +25 °С в сухом помещении.

Нанесение:

- Перед нанесением убедитесь что оба компонента имеют положительную температуру. Если праймер хранился на морозе его необходимо выдержать в тепле до температуры минимум +15 °С.
- Открыть тару с компонентами, компонент В (банки меньшего объема) вылить компонент А (банка с широкой крышкой) и перемешать в течении 2 минут до образования однородной консистенции. Для смешения нужно использовать или низкооборотную (150-200 об/мин) мешалку с подходящей спиралевидной насадкой. Смешивать компоненты подручными средствами (палка, арматура и т.п.) не рекомендуется.
- Готовую смесь наносить вручную с помощью валика, щётки «Маклавица» или кисти. Для уменьшения расхода и увеличения жизнеспособности материал после смешивания можно разбавить ксилолом на 5-10%.
- Использование других разбавителей ЗАПРЕЩЕНО. Смешанный материал необходимо нанести за 30 минут.

Очистка инструмента: после использования рабочий инструмент промыть любым органическим растворителем.

Меры безопасности: в закрытых помещениях обеспечить вентиляцию и индивидуальные средства защиты для рабочих.

Расход материала:

200 г/м² – по бетону;
200-300 г/м² – старому битумному покрытию;
100 г/м² – по металлу и непористым поверхностям.
В основаниях с высокой пористостью расход может достигать до 500 г/м².

Упаковка:

Компонент А – 2,4 кг (металлическая банка с широким горлом);
Компонент В – 1,6 кг (металлическая банка с крышкой берикап).