

Eurowood MS extra 156

1K-MS эластичный клей для паркета

Свойства:

- затвердевает без усадки, эластичный, с очень высокой степенью заполнения
 - не повреждает поверхность паркетных элементов с заводским лаковым покрытием
 - не содержит воду и растворители
 - очень низкая эмиссия, EMICODE EC 1R
 - обладает звукопоглощающими свойствами
 - готов к применению
 - пригоден для применения на полах с подогревом
 - компенсирует незначительную усушку/набухание древесины, не повреждая основание
 - может применяться без грунтовки (**)
 - имеет оптимальный клеевой риф
- (**) наливной асфальт, ОСП-плиты, а также старые, не удаляемые остатки клея должны быть предварительно загрунтованы.

Для приклеивания:

- штучного, дощатого, мозаичного и индустриального паркета, уложенного вверх кантом
- многослойного и щитового паркета
- 10 мм массивного паркета
- особенно для паркета, покрытого в заводских условиях лаком.

Технические данные:

Основа:	MS (метил-силоксан) полимер
Цвет:	светлокоричневый
Консистенция:	пастообразный
Плотность:	прибл. 1,6 г/см ³
Очиститель:	растворитель 683
Способ нанесения:	зубчатый шпатель
Расход:	шпатель ТКВ/В 3 800 - 1000 г/м ² шпатель ТКВ/В 11 1000 - 1200 г/м ²
Время для укладки:	прибл. 30 минут *
Время затвердевания:	прибл. 24 - 48 часов, в зависимости от нанесенного количества *
Допустимое время хранения:	не менее 12 месяцев, при температуре 5 - 30 °C; начатую упаковку плотно закрыть и израсходовать в кратчайшие сроки
Условия хранения:	в прохладном и сухом месте
Морозостойчивый:	да (перед применением адаптировать к температуре)
Чувствителен к влажности:	да
Огнеопасный:	нет
Маркировка по постановлению об опасных веществах:	нет
GISCODE:	RS 10
EMICODE:	EC 1R
Паспорт безопасности:	по запросу

* Выше указанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Основание:

должно быть ровным, чистым, продолжительно сухим, без трещин, прочным на сжатие и растяжение. Недостаточно годные полы необходимо доработать: тщательно отшлифуйте, а затем нанесите, например, Форбо 021 Эпоксидную грунтовку или грунтовку 042 Euroblock Turbo и выровняйте пол с помощью нивелирующих масс, например, Форбо 960 Europlan Super (минимальная толщина слоя должна быть 3 мм). В противном случае мы не можем гарантировать успешность результата.

До укладки на полы с подогревом получить свидетельство о разогреве водного или электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его (протокол нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера (ДИН 4725/4).

Применение:

Удалите с поверхности клея возможно образовавшуюся пленку!

Равномерно нанесите клей на основание с помощью зубчатого шпателя. Уложите паркет в свеженанесенный слой клея, при этом следите за тем, чтобы вся обратная сторона паркетной планки была покрыта клеем в форме рифов. При приклеивании не шпунтованных паркетных элементов обратная сторона полностью должна быть покрыта клеем, чтобы предотвратить образование полых пространств. При этом клей не должен зажиматься между паркетными элементами во избежание образования щелей.

Необходимо помнить, что паркетные элементы «плавают» во время укладки, что обусловлено специфичностью продукта. Всегда оставляйте зазор к стене мин. 15 мм.

Шлифовка и лакировка паркета возможна спустя прибл. 24-48 часов, что зависит от впитываемости основания и количества нанесенного клея. При укладке на невпитывающие основания шлифовка возможна через 4 дня.

При работе с данным клеем всегда необходимо принимать меры против склеивания паркетных элементов лаками на водной основе. Для этого следует предварительно нанести на паркет грунтовочный лак, например, Форбо 882 Грунтовочный лак или 881 Шпаклевочную пасту, и только затем наносить финишный лак.

Климатические условия:

Для того, чтобы избежать неправильного приклеивания паркета, температура помещения, клея и паркета должна быть не ниже 15°C, а влажность воздуха не выше 75%, рекомендуемая влажность воздуха <65%. Климатические условия помещения при укладке паркета должны соответствовать последующим условиям использования данного пола во избежание изменений параметров паркета.

Примечания:

Паркетный клей Eurowood MS extra 156 чувствителен к влажности. После окончания работы необходимо снова закрыть его пленкой, а затем герметично закрыть упаковку.

Загрязнения клеем на паркете сотрите после их затвердевания, а затем нанесите средство для ухода.

Рабочие инструменты можно очистить с помощью Форбо растворителей 676, 688 или 683. Альтернативно дайте возможность клею высохнуть и сбейте высохшие остатки.

Учитывайте рекомендации производителей паркета!

Упаковка:

16 кг нетто

Для особого внимания:

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия.

С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными!

46028-156.

май 2008