



Den Braven

Технический паспорт

Zwaluw Panelfix®

Высокопрочный гибридный клей для приклеивания панелей



Описание продукта

Zwaluw Panelfix® это высококачественный, прочный, эластичный, быстро отверждающийся конструкционный гибридный герметик для склеивания панелей. Под воздействием влаги в воздухе полимеризуется образуя прочную и эластичную резину.

Преимущества

- Zwaluw Panelfix следует использовать в комбинации с грунтовкой Zwaluw PF-Primer, лентой временной фиксации Zwaluw Paneltape и очистителем Zwaluw Panel Cleaner.
- сверхнадежная фиксация
- постоянная эластичность
- безопасный для человека: без изоцианатов, силиконов и растворителей
- быстрая полимеризация
- применяется для мансардных окон

Область применения

Zwaluw Panelfix специально разработан для приклеивания композитных и HPL панелей. Может применяться внутри и снаружи зданий. Из-за большого разнообразия строительных материалов мы всегда советуем тестировать адгезию до начала работ.

Применяется в комплекте с двухсторонней самоклеящейся лентой Zwaluw Paneltape и праймером Zwaluw Panelfix. Клей наносится на алюминиевые или деревянные направляющие.

Указания по применению

Нанесите клей вертикальными полосами на расстоянии 10-20 см. Используйте профессиональный пистолет. Используйте V-образную насадку. Не наносите клей точечно! Используйте двустороннюю монтажную ленту толщиной 3 мм для поддержания адгезии в течение первых 24 часов и обеспечения толщины клея. Для поддержания панелей площадью не более 2,5 м², толщина монтажной ленты должна быть не более 13 мм и длиной не более 2550 мм.

Технический паспорт

100 % модульность	DIN 53504 S2	1,15 N/мм ²
Скорость применения	@ Ø2,5 мм/6,3 bar	100-300 гр/мин
Температура применения		+5°C до +40°C
Основа		гибрид
Скорость отверждения	@ +23°C/50% RH	2-3 мм/24 часа
Плотность	ISO 1183-1	1,56 гр/мл
Растяжение на разрыв	DIN 53504 S2	350%
Текущность	ISO 7390	< 2 мм
Скорость при транспортировке		до -15°C
Шовные подвижки		25%
Твердость по Шору А	DIN 53505 3 sec.	52
Пленкообразование	DBTM 16	10 минут @ +23°C/50% RH
Температурная устойчивость		-40°C до +90°C
Разрывная прочность	DIN 53504 S2	2,00 N/мм ²

Типичные значения

Ограничения

- Не подходит для ПЭ, ПП, РС, ПММА, ПТФЭ, мягких пластмасс, неопрена и битумных оснований



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru





Den Braven

Технический паспорт

Zwaluw Panelfix®

Высокопрочный гибридный клей для приклеивания панелей

- не подходит для длительного пребывания под водой
- не подходит для натурального камня, зеркал и швов остекления
- не совместим с хлоридами (в бассейнах)
- не подходит для деформационных швов

Подготовка основания

Температура нанесения от +5°C до +40°C (воздух и основание). Все основания должны быть твердыми, чистыми и обезжиренными. Тщательно очищайте основание очистителем. Всегда проводите тест на адгезию перед нанесением.

Очистка

Инструмент и неотвержденный клей можно легко очистить при помощи очистителя Zwaluw. Застывший материал удаляется только механическим способом.

Цвет

- черный

Упаковка

- картридж

Срок годности

Хранить в сухом прохладном месте, в неоткрытой оригинальной упаковке, при температуре от +5°C до +25°C срок годности составляет до 18 месяцев с даты изготовления.

Сертификаты

	Emicode EC1 Plus A+ French VOC Regulation LEED ISEGA EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM EN 15651-3: S XS3 EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
---	---

Безопасность

Меры предосторожности доступны в паспорте безопасности.

Гарантия

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной.

Защитительная оговорка

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной. Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на наших знаниях и опыте.

Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного документа и датой приобретения продукта.

Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки. Перед нанесением продукта пользователь должен:

- ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и/или в других наших документах, связанных с продуктами
- осуществлять любые необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения.

Особенности применения, условия хранения и транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности. Поэтому претензии по данному Техническому паспорту не могут быть приняты.

Информация в настоящем техническом описании дается для сведения и не является исчерпывающей.



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г. Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru

