

## Гидроизоляционный раствор

- глубокая гидроизоляция и защита
- активная добавка постоянного действия
- наносится на поверхность бетона под давлением или без давления
- одобрено для контакта с питьевой водой

## ОПИСАНИЕ ТОВАРА

VANDEX PREMIX это укрывной водонепроницаемый материал, который глубоко защищает бетон. Он используется вместе с проникающей гидроизоляцией VANDEX SUPER для общей гидроизоляции или самостоятельно при обработке бетонных блочных стен.

В его составе серый портландцемента, специально обработанный кварцевый песок и наполнители, а также смесь активных химреагентов. VANDEX PREMIX поставляется в виде порошка в мешках по 25 кг и требует только добавления воды перед применением.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бетонные блочные стены над землей.

Все бетонные поверхности, подлежащие засыпке, подвалы, подпорные стены, подземные автостоянки, фундаменты, резервуары для хранения и т. д. (используется совместно с VANDEX SUPER).

Подпорные стены подвалов в пустотелых бетонных блоках или легкие бетонные блоки (при использовании с VANDEX SUPER и песчано-цементной штукатуркой).

## СВОЙСТВА

VANDEX PREMIX способствует усилению гидроизоляционного эффекта VANDEX SUPER и обеспечивает дополнительную защиту там, где происходит механическое истирание обрабатываемой поверхности, например, во время засыпки вынутым грунтом. Используется самостоятельно в качестве раствора для заполнения пустот и пузырьков воздуха на слабых и пористых поверхностях.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Весь бетон, подлежащий обработке, должен иметь чистую поверхность и открытую систему капилляров. Удалите молочко, грязь, жир и т. д. С помощью струи воды высокого давления или мокрой пескоструйной обработки. Дефектный бетон с трещинами, сотами и т. д., должен быть согнан, обработан Vandex.

Поверхности должны быть тщательно предварительно увлажнены перед нанесением Vandex. Бетонная поверхность должна быть влажной, но не мокрой.

## ПЕРЕМЕШИВАНИЕ

VANDEX PREMIX механически смешивается с чистой водой до консистенции густой масляной краски. Приблизительное соотношение смешивания составляет 0,6–0,8 частей воды к 2,0 частям порошка по объему. Смешайте столько материала, сколько можно использовать в течение 30 минут, и часто перемешивайте смесь. Не добавляйте больше воды, если смесь начнет застывать, то снова перемешайте, чтобы улучшить обрабатываемость.

|                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прочность на сжатие           | class R3 ≥ 25 MPa              | <br>0761<br>Vandex Isoliermittel-GmbH<br>Industriestr. 21<br>DE-21493 Schwarzenbek<br>14<br>003<br>EN 1504-3:2005/ZA.1a<br>CC fine mortar for non-structural<br>repair<br>(based on hydraulic cement) |
| Содержание хлорид ионов       | ≤ 0,05 %                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Адгезионная связь             | ≥ 2,0 MPa                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Устойчивость к карбонизации   | пройден                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Модуль эластичности           | ≥ 20 GPa                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Термич.совместимость Часть 4: |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Сухое термодиклирование       | < 0,8 MPa                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Капиллярная абсорбция         | ≤ 0,5 kg/m² · h <sup>0,5</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Устойчивость к огню           | class A1                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Опасные вещества              | соответствует 5.4              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## НАНЕСЕНИЕ

VANDEX PREMIX обычно наносится в один слой согласно спецификации по кирпичной кладке кистью или пульверизационным оборудованием. При укладке VANDEX PREMIX поверх раствора VANDEX SUPER следите, чтобы слой VANDEX SUPER был еще "зеленым".

### Последующая обработка

Обработанные участки должны быть влажными в течение 5 дней и должны быть защищены от прямых солнечных лучей, ветра и мороза, покрытые ПЭ пленкой, влажной мешковиной или чем-то подобным.

### Примечание

Не наносите смесь VANDEX PREMIX при температуре ниже +5 °C.

VANDEX PREMIX не подходит в качестве добавки к бетону и штукатурке.

## РАСХОД

### Бетонные поверхности, подлежащие обратной засыпке

Один слой VANDEX SUPER 0,75 кг/м² с последующим нанесением одного слоя VANDEX PREMIX 1,00 кг/м² кистью или распылителем наносится „зеленый“ по „зеленому“. (См. также технический паспорт продукта VANDEX SUPER).

### Подпорные стены фундаментов в пустотелых бетонных блоках

Один слой VANDEX PREMIX 1,00 кг/м² с последующим нанесением одного слоя VANDEX SUPER 0,75 кг/м² кистью или распылителем „зеленый“ по „зеленому“. Затем на слой VANDEX наносится слой песка/ цемента 3:1 пока они еще "зеленые".

### Подпорные стены фундаментов из легких бетонных блоков

Два слоя раствора VANDEX PREMIX каждый 0.75 кг/м² кистью или распылителем „зеленый“ по „зеленому“ затем следует песок:цементный слой 3:1.

### Пустотелые бетонные блоки над землей

VANDEX PREMIX расход 1.00 кг/м². Нанесится кистью или распылителем.

## УПАКОВКА

25 кг ПЭ вкладыш в бумажном пакете

## ХРАНЕНИЕ

При хранении в сухом месте в неоткрытой, неповрежденной оригинальной упаковке срок годности составляет 1с месяцев

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

VANDEX PREMIX в составе содержит цемент.

Раздражает дыхательную систему и кожу. Риск серьезного повреждения глаз. – Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхайте пыль. Избегайте контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды

и обратиться к врачу. Наденьте подходящие перчатки и средства защиты глаз/лица. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу и покажите этот контейнер или этикетку. – Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности на [www.vandex.com](http://www.vandex.com) или своему территориальному дистрибьютору.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Агрегатное состояние       | порошок            |
| цвет                       | серый цемент       |
| насыпная плотность [кг/л]  | приблизительно 1,5 |
| время схватывания [мин]    | 120                |

Все данные представляют собой средние значения нескольких тестов в лабораторных условиях. На практике климатические изменения, такие как температура, влажность и пористость основания, могут влиять на эти значения.



Официальный представитель в России  
**ООО «ДжиФлекс»**  
Тел.: +7 (495) 665-29-05  
[info@gflex.ru](mailto:info@gflex.ru)  
[www.gflex.ru](http://www.gflex.ru)

Информация, содержащаяся здесь, основана на нашем многолетнем опыте и лучших наших знаниях. Однако мы не можем дать никаких гарантий, поскольку для успешного исхода необходимо учитывать все обстоятельства в каждом отдельном случае. Показаниями требуемых количеств являются только средние значения, которые в некоторых случаях могут быть больше.

|  |                                                                                                    |                                                                                                                         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>RPM / Belgium N.V.</b><br>H.Dunantstraat 11B · B-8700 Tielt · T.:+32 (0) 51 40 38 01            | <b>Vandex AG/ Vandex International Ltd</b><br>Rötistrasse 6 · CH-4500 Solothurn · T.:+41 (0) 32 626 36 46 / 36          |
|  | <b>Alteco Technik GmbH</b><br>Raiffeisenstraße 16 · D-27239 Twistringen · T.:+49 (0) 42 43 92 95 0 | <b>Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H.</b><br>Industriestraße 21 · D-21493 Schwarzenbek · T.:+49 (0) 41 51 89 15 0 |
|  |                                                                                                    |                                                                                                                         |