

Технический лист № 6.19. Версия от 03.2014г.

## **Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ № 41 (Эврика)**

ТУ 5775-010-17925162-2003

### **Описание продукции**

Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ №41 изготавливается из кровельных битумов, модифицированных полимерами и минерального наполнителя. Благодаря аналогичному составу мастика полностью совместима с кровельными и гидроизоляционными материалами, производимыми Корпорацией ТехноНИКОЛЬ. Её применение обеспечивает создание надёжной, целостной кровельной системы.

### **Область применения**

Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ №41 предназначена для устройства и ремонта кровель (при заделке трещин, выбоин цементно-песчаных и асфальтовых стяжек, бетонных плит; восстановлении посыпки кровельного ковра; установке водосточных воронок; в местах примыкания кровельного ковра к трубам, флюгаркам; безогневой укладке рулонных кровельных материалов) и гидроизоляции (обмазки стальных конструкций, бетонных блоков, колонн, контактирующих с грунтом, стальных, бетонных строительных конструкций, в том числе трубопроводов).

### **Основные физико-механические характеристики**

| Наименование показателя                                                                                               | Ед. измерения | Значение     | Метод испытания |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Температура размягчения, не ниже                                                                                      | °С            | 105          | ГОСТ 11506-73   |
| Глубина проникания иглы при 25 °С, не более                                                                           | 0,1 мм        | 50           | ГОСТ 11501-78   |
| Прочность сцепления с основанием при температуре (20±5) °С, не менее:<br>- с бетоном<br>- с металлом                  | МПа           | 0,20<br>0,25 | ГОСТ 26589-94   |
| Прочность сцепления с основанием при температуре (-20±2) °С, не менее:<br>- с бетоном<br>- с металлом                 | МПа           | 0,80<br>1,00 | -  -            |
| Прочность сцепления между слоями, не менее:<br>- рулонный материал – рулонный материал<br>- рулонный материал – бетон | МПа           | 0,15<br>0,15 | -  -            |
| Прочность на сдвиг клеевого соединения, не менее                                                                      | кН/м          | 4            | -  -            |
| Водопоглощение в течение 24ч, по массе, не более                                                                      | %             | 1            | -  -            |
| Условная прочность, не менее                                                                                          | МПа           | 0,2          | -  -            |
| Относительное удлинение при разрыве, не менее                                                                         | %             | 1100         | -  -            |

### **Производство работ**

Мастика разогревается до температуры 160-180 °С и наносится уже в жидком виде на предварительно огрунтованное битумным праймером основание при помощи шпателя, кисти, либо разливается и разравнивается.

Диапазон температур применения от -20°С до +40°С.

### **Хранение**

Хранить в сухом, защищённом от солнечных лучей месте при температуре от -20°С до +30°С.

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев.

### **Сведения об упаковке**

Бумажный мешок с силиконизированным внутренним слоем массой 30 кг.