

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



Универсальная монтажная клей пена для герметизации окон и дверей FOME FLEX 60 SECONDS FAST FIX ADHESIVE FOAM

Описание

FOME FLEX 60 SECONDS FAST FIX – это клей пена с самой быстрой первичной адгезией на рынке, без вторичного расширения, предназначенная для склеивания всех изоляционных материалов и большинства отделочных, строительных и ремонтных работ.

Основные области применения: монтаж утеплительных и отделочных панелей любых размеров, кладка блоков, установка декоративных элементов, приклеивание ступеней, плинтусов, подоконников и др. Продукт обладает отличной адгезией ко многим строительным материалам: пенополистирольные изоляционные плиты (NEOPOR, EPS, XPS), полиуретановые плиты (PIR), фенольные плиты (PF), дерево, бетон, кирпичи, керамическая и каменная плитка, металл, гипс, OSB, алюминий и др.

Пена обладает чрезвычайно быстрым и прочным начальным схватыванием, время приклеивания всего 60 секунд. Поддержка нужна только в течение 1-2 минут в зависимости от веса и размера склеиваемого элемента. Время отверждения 15 минут и время резки составляет всего 10 минут, поэтому FOME FLEX 60 SECONDS FAST FIX значительно ускоряет и упрощает работу мастеров отделочных и строительных работ.

Выход пены при 3 см. ширине шва составляет 95 метров, что позволяет приклеить до 14 м² утеплителей или отделочных элементов и снизить транспортные расходы по сравнению с сухими смесями. Данный продукт соответствует требованиям сертификатов Ecodec EC1 Plus, поэтому он экологичен и абсолютно безвреден для здоровья человека.

Преимущества

- Клеить можно уже после 60 сек.
- Выход флакона - 14 м² утеплительных материалов.
- Время отверждения - 15 минут.
- Склеивает практически все утеплители и отделочные строительные материалы.
- Выход 95 метров шва (3 см. шириной).
- Экологичен и абсолютно безвреден для здоровья.
- Время резки 10 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Идеальная адгезия с:

- EPS и XPS панели.
- NEOPOR.
- PIR и PF панели.
- Минеральная и каменная вата.
- Дерево.
- Бетон.
- Кирпич.
- Любой тип металла.
- Шифер.
- Керамика
- Гипсокартон.
- Плитка.
- Камень.

Сферы применения

Склеивание и монтаж многих утеплительных и отделочных строительных материалов.

Технические характеристики

Показатель	Ед. измерения	Сертификация	Значение
Цвет			Желтый
Доходность	м ²		14
Доходность (3см шов)	метр		95
Время резки	мин.	FEICA TM1005	10
Время отверждения	мин.		15
Время образования поверх. пленки	мин.	FEICA TM1014	1
Термостойкость после полного отверждения	°C		-40 ... +90
Рабочая температура	°C		+5 ... +35
Поглощение воды	%	DIN 53428	<1
Сила сжатия	H/мм ²	FEICA OCF TM 1011	0,05
Предел прочности	H/мм ²	DIN 53455	0,18
Теплопроводность	В/(мК)	DIN 52612	0,036
Объем материала	мл		850

Сертификация

Emicode EC1 Plus
FEICA member
DIN 52612 Thermal conductivity
DIN 53428 Water absorption
DIN 53455 Tensile strength



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Способ использования

Энергично встряхните флакон и привинтите пистолет. Тщательно очистите и увлажните рабочую поверхность. Увлажнение ускоряет полимеризацию. Переверните флакон клапаном вниз. Чтобы отрегулировать подачу монтажной пены, поверните клапан на задней части рукоятки пистолета. Нанесите шов с расстояния 3 см от поверхности. После нанесения подождите 1 минуту и приложите приклеиваемый материал к поверхности. Поддержка необходима 1-2 минуты в зависимости от веса. Чтобы приклеить большие утеплительные панели необходимо покрыть не менее 10% поверхности. Для других строительных материалов площадь покрытия - 40%. Время коррекции 2 минуты. Уже через 15 минут клей приобретет надлежащую механическую прочность и можно продолжить процесс. Рабочая температура окружающей среды от +5 °C до +35 °C. Если пена используется при низких температурах, флакон необходимо нагреть до +18 °C, поместив его в теплую воду или теплую комнату. Остатки не высушенной пены лучше всего очистить с помощью очистителя пены Foam Cleaner Fome Flex. Удалите затвердевшую пену механическим способом.

Условия хранения

Хранить в вертикальном положении в сухом месте при температуре от +5 °C до +25 °C. Срок годности - 18 месяцев от даты производства, при условии соблюдения правил хранения. Флаконы должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей и тепла выше 50 °C.

Упаковка

1000 мл аэрозольный баллончик, объем 850 мл материала, 12 шт. в коробке.

Меры предосторожности

Паспорт безопасности продукта необходимо внимательно изучить перед использованием. Паспорта безопасности доступны по запросу у официальных дистрибьюторов.

Управление отходами

Полностью опорожнить упаковку и утилизировать надлежащим образом.