



Монтажная пена Pplus

Всесезонная полиуретановая монтажная пена

Описание	Монтажная пена Pplus - однокомпонентная всесезонная полиуретановая пена, применяемая с помощью трубки-адаптера. Отвердевает под воздействием влаги.
Основные свойства	- хорошая адгезия к большинству строительных поверхностей - минимальное вторичное расширение - применяется при низких температурах окружающей среды до -10° C - устойчива к старению - отличная шумо- и теплоизоляция - устойчива к воздействию кислот и щелочей - возможность покраски и штукатурки
Область применения	Применяется для: - тепловой изоляции пространства между оконной коробкой и кладкой - изоляции линий водопровода - дизоляции и шумопоглощения ванн и душевых поддонов - заполнения сквозных трещин в каменной кладке и аналогичных местах - при кровельных работах по теплоизоляции и приклеиванию черепицы
Способ применения	Поверхность основания очистить от пыли, жировых, масляных и других загрязнений. Покрываемые пеной части увлажнить водой. При окружающей температуре ниже 0° C поверхность проема не увлажнять, так как водяная пленка превратится в ледяную корку, которая будет влиять на адгезию пены. Условия работы: - температура основы: -10° C - +30° C - температура баллона: мин. +10° C, оптимальная +20° C Баллон 30 секунд интенсивно встряхивать. Во время работы баллон держать вверх дном. Поверхность пены во время работы слегка увлажнить водой. Снять защитный колпачок и присоединить адаптер к вентилю. Количество подаваемой пены регулируется нажатием на вентиль с помощью курка адаптера. Пустоты пеной заполнить частично, так как объем пены при отверждении увеличивается. После отверждения излишки пены обрезать. Свежие загрязнения пеной можно быстро удалить при помощи Auster FOAM CLEANER.
Ограничения по применению	Монтажная пена Pplus не обладает адгезией к силиконовому каучуку, полиэтилену, ПТФЭ и подобным родственным материалам.
Упаковка	Баллон 600 гр, в коробке 12 шт.
Хранение и срок годности	Срок годности – 18 месяцев при хранении в ненарушенной упаковке в сухом помещении при температуре от +5° C до +30° C. Хранить в вертикальном положении!

Технические данные

Свойство	Значение	Примечание к испытанию
Температура применения	от - 10° С до + 30° С	
Оптимальная температура применения	+ 20° С	
Без отлипа	через 12 - 16 мин.	при 20° С и RH 50 %
Возможно обрезать	через 30 – 40 мин.	при 20° С и RH 50 %
Полностью застывшая пена в щели (+23° С)	max. 18 ч.	
Полностью застывшая пена в щели (+5° С)	max. 24 ч.	
Плотность	25-30 кг/м³	
Точка возгорания застывшей пены	400°С	
Сила растяжения	11 Н/см² (BS 5241)	
Сила давления при 10%-ной деформации	4 Н/см² (DIN 53421)	
Теплопроводимость	0,03 Вт/м²К	
Термостойкость	от -50°С до +90°С кратковременное: от -65°С до +130°С	
Класс возгораемости (DIN 4102-1)	V3	

Внимание! В состав входит дифенилметан-4,4'-диизоцианат, изомеры и гомологи.

Повреждает органы дыхания. Раздражает глаза, дыхательные пути и кожу. При вдыхании и попадании на кожу может вызвать аллергию. Содержит изоцианаты. Ознакомьтесь с инструкцией изготовителя.

Работать в специальных перчатках. В случае контакта с глазами немедленно прополоскать большим количеством воды и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей, немедленно смыть большим количеством воды. Не вдыхать аэрозоль. Применять только в хорошо проветриваемом помещении. При несчастном случае или почувствовав недомогание, срочно обратиться к врачу (если возможно, показать ему эту этикетку).

Флакон под давлением: беречь от прямых солнечных лучей и температуры выше +50° С. Не разбирать и не сжигать даже использованный баллон. Не разбрызгивать в огонь и на раскаленные предметы. Хранить и работать вдали от источников возгорания. Не курить! Беречь в недоступном для детей месте. Во время использования может образоваться взрывоопасная смесь горючих газов и паров с воздухом. Отходы продукта и упаковку вывозить в места утилизации опасных отходов.