

EUROFLEX art. 110

ОСНОВА	ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИУРЕТАН
ТИП	ПОЛИЭСТЕР (ЭСТЕР)
СТРУКТУРА ПОР	ОТКРЫТАЯ
ЦВЕТ	СЕРЫЙ
ПЛОТНОСТЬ	25/30 КГ/М3
РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОСТОЯННЫЕ	- 40° C + 100° C
РАСТЯЖЕНИЕ НА РАЗРЫВ	170%
ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ	1,2 КГ/СМ2 (120 kPa)
ОТКЛОНЕНИЕ ПРИ СЖАТИИ	ПРИ 40% - 0,040 КГ/СМ2 (4 kPa)
ОСТАТОЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ПРИ СЖАТИИ 50% (22Ч. ПРИ 70°С)	20%
ИСПЫТАНИЯ НА ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ ПЛ СТАНДАРТУ	HF-1 (UL-94)
ИСПЫТАНИЯ НА ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ ПЛ СТАНДАРТУ	DIN 4102 B1
ИСПЫТАНИЯ НА ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ ПЛ СТАНДАРТУ	FMVSS 302
ПОРЫ	№.13 x CM
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ	0,032 Kcal/Mh 20°

Предоставленная информация является информационной.