

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## VULKOCCELL

|                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ОСНОВА                                   | VULKOLLAN        | VULKOLLAN        | VULKOLLAN        | VULKOLLAN        | VULKOLLAN        | VULKOLLAN        | VULKOLLAN        |
|                                          | вспененный       | вспененный       | вспененный       | вспененный       | вспененный       | вспененный       | вспененный       |
|                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| СТРУКТУРА ПОРА                           | ЗАКРЫТАЯ         | ЗАКРЫТАЯ         | ЗАКРЫТАЯ         | ЗАКРЫТАЯ         | ЗАКРЫТАЯ         | ЗАКРЫТАЯ         | ЗАКРЫТАЯ         |
|                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| ЦВЕТ                                     | КОРИЧНЕВЫЙ       | КОРИЧНЕВЫЙ       | КОРИЧНЕВЫЙ       | КОРИЧНЕВЫЙ       | КОРИЧНЕВЫЙ       | КОРИЧНЕВЫЙ       | КОРИЧНЕВЫЙ       |
|                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| ПЛОТНОСТЬ                                | <b>350 КГ/МЗ</b> | <b>400 КГ/МЗ</b> | <b>450 КГ/МЗ</b> | <b>500 КГ/МЗ</b> | <b>550 КГ/МЗ</b> | <b>600 КГ/МЗ</b> | <b>650 КГ/МЗ</b> |
|                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ                      | -30°/+80° С      | -30°/+80° С      | -30°/+80° С      | -30°/+80° С      | -30°/+80° С      | -30°/+80° С      | -30°/+80° С      |
|                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ                  | > 390 %          | > 405 %          | > 425 %          | > 450 %          | > 460 %          | > 470 %          | > 480 %          |
|                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ                      | N/mm2 4,0        | N/mm2 4,5        | N/mm2 5,5        | N/mm2 6,5        | N/mm2 7,5        | N/mm2 8,0        | N/mm2 8,5        |
|                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20%                                      | N/mm2 0,12       | N/mm2 0,17       | N/mm2 0,25       | N/mm2 0,34       | N/mm2 0,42       | N/mm2 0,52       | N/mm2 0,63       |
| 40%                                      | N/mm2 0,25       | N/mm2 0,39       | N/mm2 0,47       | N/mm2 0,57       | N/mm2 0,68       | N/mm2 0,88       | N/mm2 1,12       |
| 60%                                      | N/mm2 0,62       | N/mm2 0,82       | N/mm2 0,97       | N/mm2 1,18       | N/mm2 1,42       | N/mm2 1,95       | N/mm2 3,10       |
|                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| КОМПРЕССИОННОЕ СЖАТИЕ 70Ч. 22°С          | 2,50%            | 3,00%            | 3,50%            | 3,50%            | 3,50%            | 4,00%            | 4,00%            |
|                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ<br>РАСПРОСТРАНЕНИЮ РАЗРЫВА | 8 Kn/m           | 10 Kn/m          | 12 Kn/m          | 14 Kn/m          | 18 Kn/m          | 20 Kn/m          | 22 Kn/m          |
|                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| СПОСОБНОСТЬ К ОТСКОКУ                    | 60%              | 60%              | 60%              | 60%              | 60%              | 60%              | 60%              |

**САМОЗАТУХАЮЩИЙ ПО СТАНДАРТУ UL 94 HF2**

# EUROFOAM

| <b>VULKOCCELL-VUL 401</b> | <b>shore 00</b> |
|---------------------------|-----------------|
| ПЛОТНОСТЬ                 |                 |
| <b>DS 30</b>              | <b>75</b>       |
| <b>DS 35</b>              | <b>78</b>       |
| <b>DS 40</b>              | <b>80</b>       |
| <b>DS 45</b>              | <b>85</b>       |
| <b>DS 50</b>              | <b>90</b>       |
| <b>DS 55</b>              | <b>92</b>       |
| <b>DS 60</b>              | <b>95</b>       |
| <b>DS 65</b>              | <b>98</b>       |