

титана Professional

Энергетика 2020 Ленты клейкие для оконных и EPDM

Клей гибридные сборки является одной клеевой целью отверждения под воздействием влаги в воздухе не содержит растворителей, изоцианатов и воду. Клей используется для склеивания EPDM резиновых полос и оконной системы энергосберегающих фасадов для сборки слоистой системы ТИТАНА ProEnergy и для различных монтажных и отделочных работ в строительстве.

преимущества

- Быстро и очень сильный первоначальный захват •
- шарнирный узел •
- Высокая конечная прочность •
- Одностороннее применение •
- Затирка к атмосферным воздействиям и УФ •
- Отличная адгезия к большинству субстратов, как пористых и непористых, например. Метала или различных пластмасс и стекла. •
- Он не содержит растворителей, изоцианатов или воду •

приложение

- Адгезия EPDM резины для фасадов. •
- склеивание ленты ОКНО
- система энергоэффективным МОНТАЖ
- ТИТАНА ProEnergy слоистой система •
- Склеивание различных компонентов •
- древесные субстраты, стекло, бетон, металл (анодированный / лакированный алюминий, свинец, медь, латунь, сталь, цинк), эпоксидные смолы и пластмассы. •



цвет	черная паста
состав	силан полимер
рабочая температура	+ 5 ° C до + 30 ° C
Оптимальная температура склеивания	+ 15 ° C до + 20 ° C
Термостойкость после отверждения	от -30 ° C до + 80 ° C
рабочее время	10-30 мин
вулканизация	1-2 мм / 24 *
сухой остаток	прибл. 100%
плотность	1,70 ± 0,05 [г / см3]

* в зависимости от температуры и относительной влажности

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности, приведенные в электронном паспорте безопасности

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Finger поверхности должны быть чистыми и сухими (не матового) и свободной от пыли, ржавчины, без смазки, масел и красок, а также других примесей, которые уменьшают адгезию. •

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

- Подложка может быть влажной. •
- Рекомендуются обезжирить EPDM с изопропанолом. •

РАБОТА ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ

- Очистка: сухая ткань или экстракция бензола до связывания, механически после связывания. •

ПРИМЕЧАНИЯ / ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не подходит для полиэтилена, полипропилена, жесткого ПВХ, тефлон и постоянно влажных поверхностях. •
- В связи с разнообразием имеющихся материалов рекомендуется проводить предварительные испытания перед склеиванием. •

ХРАНЕНИЕ

Хранить в течение 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте, предотвращая мороз и перегрев при температуре от 5 ° С до 25 ° С
Доступная емкость: 290мл Цвет: Черный

ПРИМЕНЕНИЕ

- выход из канистры выше отрезанных нитей и навинчивают на его кончик разрезом под соответствующим углом •
- вставить картридж и в экструдер с помощью экструзии нанести клей пятно или полосы на одной поверхности •
- Клей распространения с помощью шпателя или лопаточки стопорное соединение с толщиной приibl. 1 мм •
- Сделайте клееный элемент и нажмите твердо. •
- Регулировка положения адгезивного материала возможна путем сдвига по крайней мере 15 минут после склеивания.
- В случае соединения двух материалов вместе воздухонепроницаемой приложенное клей может быть нанесен непрерывно, поскольку отверждение клея происходит под воздействием влаги, содержащейся в воздухе, а также св данных материалов

Доступные Обертывание мощности		Количество штук в коробке	индекс	EAN
290мл	картуш	6	КПТ-SP-RU-029	590 2120 00327 3

Компонент продукта IS PRO энергетической системы

Нет техническое одобрение AT-15-9454 / 2015

Национальная декларация об исполнении No. 29.2017 от 02/01/2017

Предупреждения и рекомендации по безопасности

ПЕРЕД НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ КАРТУ ПРОДУКТА ИЛИ Прочтите этикетку на упаковке.

Дата 08/02/2017

Приведенные выше данные, рекомендации и рекомендации основаны на нашем многолетнем знании, исследований и опыта, и были даны добросовестно, в соответствии с правилами, действующими в нашей компании и для наших поставщиков. Предлагаемые процедуры считаются универсальными, но каждый из пользователей этого материала должны обеспечить всеми возможными средствами, включая рассмотрение конечного продукта в соответствующих условиях, полезность поставляемых материалов для достижения целей, преследуемых ею. Ни компания, ни ее уполномоченные представители не несут ответственности за любые убытки, возникшие в результате неправильного или неправильного использования его материалов.