

MF911D ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ТЕРМОСТОЙКИЙ до +280С

Трубы. Энергосберегающие лампы. Сушильные комнаты. Печи. Каминь.



ОПИСАНИЕ SILANDE MF911D однокомпонентный силиконовый термостойкий герметик нейтрального отверждения RTV, разработанный для длительной термозащиты в печах для варки флотатекла, каминах, бойлерах, сушильных комнатах, печах, духовках, электронных нагревательных элементах, энергосберегающих лампах, солнечных лампах, а также в коррозионно-устойчивых баках, топливных танкерах, трубах и пр. Герметик легко наносить в любую погоду. Полимеризация происходит путем воздействия влаги в воздухе на герметик, который после полимеризации образует долговечный, эластичный силиконовый шов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эластичность
- Герметик не вызывает коррозию соседствующих материалов
- Высокая температурная устойчивость, герметик не осыпается и не затвердевает даже через 7 дней его помещения в печь при температуре до +320С.
- Хорошая устойчивость к щелочам, кислотам, маслам и водному пару.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тестирование производилось при температуре 23±2С, влажности воздуха 50±5%

Свойства		Технические данные	Результат тестирования	Стандарт
Провисание, мм	По вертикали	≤3	0	GB/T 13477.6
	По горизонтали	Нет деформации	Нет деформации	
Экструзия, с		≤5	3	GB 16776
Потеря липкости, ч.		≤3	1,0	GB/T 13477.5
Твердость по Шору, А		≥30	37	GB/T 531.1
Тестирование через 24 часа при температуре 23±2С, влажности воздуха 50±5%				
При 23С	Прочность на разрыв, Мпа	≥1,5	2,10	GB/T 528
	Растяжение на разрыв, %	≥150	370	
Изменение через 7дн.при 280С	Прочность на разрыв, Мпа	≥75	85	
	Растяжение на разрыв, %		110	
Изменение через 7дн. при погружении в 10% раствор гидрохлорида, %	Прочность на разрыв, Мпа	≥75	100	
	Растяжение на разрыв, %		120	GB/T 528
Изменение через 7дн. при погружении в 10% раствор гидроокиси калия, %	Прочность на разрыв, Мпа	≥75	105	
	Растяжение на разрыв, %		130	GB/T 13477.6
Изменения объема через 7 дней при погружении в масло при, %		≤10	5	

ОГРАНИЧЕНИЯ

Силиконовый герметик MF911D нельзя наносить:

- На грязную поверхность, выделяющую пластификаторов и растворителей
- На поверхность из вулканизированного и полувулканизированного каучука
- В конструкциях, где силикон не имеет доступа атмосферной влаги и полностью закрыт.
- На влажные поверхности и поверхности с изморозью.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Для достижения хорошей адгезии поверхность перед нанесением герметика должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Использование защитной ленты рекомендуется, если необходимо формирование аккуратного шва.

Работы проводите при температуре 5-40С.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза: промойте их большим количеством воды. Обратитесь к доктору, если у вас есть дискомфорт.

При попадании на кожу: Снимите загрязненную одежду и обувь. Промойте кожу водой. Очистите одежду и обувь перед последующим использованием.

При вдыхании: выведите человека на свежий воздух. Если наблюдается дискомфорт, обратитесь к врачу.

При глотании: не вызывайте рвоту, если это не показано медперсоналом. Выпейте 2 стакана воды. Ничего не давайте в рот.

Храните вдали от детей. Обратитесь к паспорту безопасности.

Телефон службы скорой помощи: +86 371 67982270

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Срок годности и хранение

9 месяцев с даты производства, хранить в помещениях с низкой влажностью, в темном месте при температуре ниже 30С в герметичной упаковке.

ЦВЕТ белый

УПАКОВКА

Картридж	300мл (25 шт/коробка)
----------	-----------------------

