

Лента EPDM для изоляции фасадных «фартуков»

Информация о продукте

GEROTAPE 5012 - паропроницаемая EPDM-пленка предназначенная для использования при возведении фасадов. Она остается растяжимой в диапазоне температур от -40 до 100 С, устойчива к озону и ультрафиолету, совместима с битумными веществами. Приклеивается к любым строительным элементам благодаря самоклеящемуся слою (2 полосы из бутилкаучука).

Область применения

GEROTAPE 5012 - продукт наружного применения. Используется для наружного уплотнения окон, дверей и других строительных элементов с целью защиты от влажности в строящемся помещении.

Указания по применению

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной. Проверить совместимость клея с основанием. Грубые впитывающие поверхности обработать грунтовкой.

Защитный слой частично удалить и зафиксировать пленку. Пленку приклеивать постепенно, каждый раз удаляя защитный слой с небольшого участка пленки. Избегать образования пузырей. (Использовать прижимной валик.) Рекомендуемое давление прижима от 5 г/кв.см до 15 г/ кв.см

Адгезия к стали (90о С при 100 мм/мин/23о С)	ок. 4,3.Н/см
Козф. водо-паропроницаемости	ок 5,900 μ- паро-проницаема
Твердость по Шору	64-70
Мах. предел прочности на разрыв	9,0 МПа
Мах. разрывное удлинение	300 %
Водопоглощение в теч. 48 час.	1 % по объему
Рабочая температура	от 5 оС

Внимание! Бутил-каучуковый клей чувствителен к растворителям!!!

Хранение

Срок хранения 12 месяцев в хорошо проветриваемом помещении при мах.Т 30 С.

