

**EMFI S.A.**14, Rue Ferme Clauss – B.P.30 F-67501, Haguenau, France. www.emfi.com

Техническое описание

Эмфимастика® PB-Super-rapide

Клей-герметик для клеивания автомобильных стекол
Полиуретановый, особо прочный, быстро отверждающийся

Назначение

- Эмфимастика PB-Super-rapide – однокомпонентный полиуретановый клей-герметик высокой прочности и эластичности, вулканизирующийся под воздействием влажности.

Область применения

- Вклеивание лобовых стекол в проемы кузовов автомобилей и автобусов.
- Остекление тракторов, вагонов, яхт, судов.

Технические характеристики

Цвет	Черный
Плотность	1,2 г/см ³
Сухой остаток	100%
Время образования поверхностной пленки при 23°C и влажности 50% отн.	10 минут (DIN 50014)
Скорость отверждения при 23°C и влажности 50% отн.	> 4 мм/24 часа (DIN 50014)
Рабочее время (между началом нанесения герметика и установкой стекла)	не более 7 минут
Твердость по Шору, А	65 (DIN 53505)
Модуль упругости при 100%-ном растяжении	~ 2,5 МПа (DIN 53504)
Разрушающее напряжение при растяжении	~ 8,5 МПа (DIN 53504)
Разрушающее напряжение при сдвиге клеевого соединения стекло/металл (толщина слоя 5мм), (по DIN EN 1465, DIN 50014)	~ 1,5 МПа через 24 час >5,0 МПа после полного отверждения
Относительное удлинение при разрыве	> 300% (DIN 53504)
Температура эксплуатации	-40°C - +80°C
Стойкость к кратковременному нагреву до +120°C	1 час

Нанесение

- Поверхности должны быть чистыми, очищенными от пыли и масел.
- Стекло сначала протереть очистителем Сапокол GR 1001 и дать просохнуть не менее 30 секунд.
- Нанести праймер Сапокол GP 2001 и дать просохнуть не менее 15 минут. Праймер наносится фетровым тампоном за один проход.
- Нанести клей-герметик Эмфимастика PB-Super-rapide при помощи пневматического или ручного пистолета. Форма жгута задается дозирующей насадкой.
- Вставить стекло с нанесенным герметиком в проем окна.
- Зафиксировать его положение до окончательного склеивания. При необходимости стекло можно зафиксировать с помощью липкой ленты.
- Если необходимо произвести замену старого стекла, для его демонтажа применять специальную струну.
- После окончания полимеризации установить покрывающие канты.

- Автомобиль может ехать через 1 час после монтажа стекла со скоростью не выше 40 км/час.

Очистка

- Излишки свежего герметика могут быть удалены уайт-спиритом в течение 30 минут.
- Затвердевший герметик удаляется механически.
- Загрязненное оборудование очищают с помощью ацетона.

Упаковка

- Клей-герметик “Эмфимастика PB-Super-rapide”: картридж 310 мл, туба 600 мл.
- Очиститель “Сапокол GR 1001”: флаконы 30 мл, 250 мл, 1000 мл.
- Праймер “Сапокол GP 21001”: флаконы 30 мл, 250 мл, 1000 мл.

Срок хранения

- 9 месяцев при +5°C-+35°C.